

MATERIÁL	SOUČINITEL DIFUZE D (m ² /s)	
	průměr	pravděpodobná chyba
BITU-FLEX GG	7,1.10 ⁻¹²	+ - 0,5.10 ⁻¹²
BITU-FLEX GG spoj	4,2.10 ⁻¹²	+ - 0,1.10 ⁻¹²

MATERIÁL	SOUČINITEL DIFUZE D (m ² /s)	
	průměr	pravděpodobná chyba
BITU-FLEX EPV	1,1.10 ⁻¹¹	+ - 0,1.10 ⁻¹¹
BITU-FLEX EPV spoj	1,0.10 ⁻¹¹	+ - 0,1.10 ⁻¹¹

MATERIÁL	SOUČINITEL DIFUZE D (m ² /s)	
	průměr	pravděpodobná chyba
BITU-FLEX EPV 5	1,1.10 ⁻¹¹	+ - 0,1.10 ⁻¹¹
BITU-FLEX EPV 5 spoj	5,7.10 ⁻¹²	+ - 0,6.10 ⁻¹²

MATERIÁL	SOUČINITEL DIFUZE D (m ² /s)	
	průměr	pravděpodobná chyba
BITU-FLEX AL 4	3,8.10 ⁻¹⁴	+ - 0,2.10 ⁻¹⁴
BITU-FLEX AL 4 spoj	2,6.10 ⁻¹⁴	+ - 0,5.10 ⁻¹⁴

MATERIÁL	SOUČINITEL DIFUZE D (m ² /s)	
	průměr	pravděpodobná chyba
BITUMAX AL S 35	5,6.10 ⁻¹⁴	+ - 0,1.10 ⁻¹⁴
BITUMAX AL S 35 spoj	6,2.10 ⁻¹⁴	+ - 0,1.10 ⁻¹⁴

MATERIÁL	SOUČINITEL DIFUZE D (m ² /s)	
	průměr	pravděpodobná chyba
BITU-FLEX AL	3,8.10 ⁻¹⁴	+ - 0,4.10 ⁻¹⁴
BITU-FLEX AL spoj	1,2.10 ⁻¹⁴	+ - 0,4.10 ⁻¹⁴

MATERIÁL	SOUČINITEL DIFUZE D (m ² /s)	
	průměr	pravděpodobná chyba
BITU-FLEX PV	2,3.10 ⁻¹¹	+ - 0,1.10 ⁻¹¹
BITU-FLEX PV spoj	1,4.10 ⁻¹¹	+ - 0,1.10 ⁻¹¹

MATERIÁL	SOUČINITEL DIFUZE D (m ² /s)	
	průměr	pravděpodobná chyba
BITUMAX G200 S40	8,3.10 ⁻¹²	+ - 0,3.10 ⁻¹²
BITUMAX G200 S40 spoj	2,2.10 ⁻¹¹	+ - 0,4.10 ⁻¹¹